

## Pulizia e Manutenzione

Pulite il pavimento con un panno umido subito dopo la posa, prima ancora di montare il battiscopa. Per la prima pulizia utilizzare un prodotto di manutenzione specifico per PVC.

In base al livello di utilizzo, il pavimento deve essere pulito ad intervalli regolari con un prodotto detergente con PH neutro, il panno o mocio in microfibra non deve mai essere bagnato ma solamente inumidito e ben strizzato. Non usare detergenti aggressivi o abrasivi.

La durata del vostro pavimento non dipende solo dall'utilizzo ma anche dalla manutenzione e dalla pulizia. Utilizzate solo prodotti adeguati e seguite le nostre indicazioni. Non utilizzate sostanze aggressive contenenti glicerina perché possono attaccare la superficie. I mobili devono essere spostati facendo attenzione a non segnare il pavimenti. Mobili pesanti dovrebbero essere dotati di idonee protezioni antimacchia. Utilizzare tappetini per sedie per aiutare a prevenire eventuali graffi.

**Il pavimento SPC** è naturalmente un pavimento pulito e quindi non occorre trattarlo con prodotti antibatterici o aggressivi.

**Evitare assolutamente acetone e solventi che possano intaccare la parte superiore del pavimento**



## Riscaldamento a pavimento

E' possibile posare il pavimento su impianti di riscaldamento a pavimento, in cemento. Innanzitutto è essenziale che il fondo sia perfettamente secco prima di procedere alla posa.

Se il riscaldamento è in funzione, occorre spegnerlo 15 giorni prima di dare inizio alla posa in opera, in quanto durante la posa non deve scaldarsi il supporto. Il pannello radiante del riscaldamento acceso, durante la posa, indurrebbe un repentino essiccamento del materiale ed un suo conseguente ritiro, allo spegnimento il materiale si comporterebbe all'inverso con un espansione, mentre è necessario che rimanga nel suo standard normale.

**La temperatura della superficie di posa, non dovrà superare mai i 28 gradi centigradi.**

**L'umidità dell'aria, dovrà essere contenuta al 50\60%**

**La serpentina deve essere installata minimo a 20\30 mm. dalla superficie del piano di posa.**

Quando si è posato il pavimento, iniziare gradatamente l'accensione aumentando la temperature in modo graduale per circa 10 giorni, senza superare i 2-3°C al giorno, in modo da non sottoporre il pavimento a sbalzi troppo alti.

Per ogni dubbio siete pregati di consultare la legge UNE56810